

# 溶剂型丙烯酸酯胶粘剂

## Y-3610系列

### 产品介绍

- 二液型丙烯酸酯类胶粘剂；
- TFT NB 用胶。

### 测试方法

- (1) 测试被粘体 SUS304，测试环境 23°C /65%RH；
- (2) 结构：25μm PET +25μm dry+25μm 离型膜；
- (3) 粘着力：贴合 20min，180°剥离 (300mm/min)；
- (4) 保持力：贴合面积 20mm×20mm，荷重 1Kg，80°C×1h，读取胶面下落距离；
- (5) 色度：Heliege 比色计测试。

### 使用方法

本胶粘剂适用于 TFT NB，添加比例应用中粘着力根据材质等因素略做调整。

**混合处理：**胶粘剂与 Y-611、Y-621 按比例混合，机械搅拌 15~20min 后使用。

**干燥条件：**90°C，3min(25μm dry)

**熟成条件：**23°C×6day 或 40°C×24H

上述产品资料中涉及的数据为实际测试值修正后的规格范围。

### 物理性状

型号	Y-3610
外观	无色或淡黄色透明液体
色度	<2
固体成分 (%)	18.0~20.0
粘度 (cP/25°C)	3000-4000
溶剂	甲苯、乙酸乙酯

### 机械性能

型号	Y-3610
Y-3610/Y-611/Y-631	100/0.4/0.8
粘着力 (gf/25mm)	700~1100
80°C保持力 (mm)	<0.3
初粘力 (Ball)	15~25

### 包装及储存

**包装规格：**150Kg/ 桶 (铁制)

**储存条件：**5~30°C阴凉通风处

**储存周期：**半年